

AquaClean®

Produktbeschreibung

Weniger Verkrustungen des Filterbetts, deutlich reduzierte Rückspülzeiten, Einsparung von Betriebskosten, höhere Filtrationsfeinheit sowie ein geringerer Materialverbrauch sind die Vorteile von Glasgranulat gegenüber Filtersand.

Zusatzinformation

Preis pro	Sack
Verpackung	Papiersack à 20 kg
Lagerort	Bärschwil, Bern, Zürich

Technische Daten

Schüttgewicht in kg/m³ 1'200 - 1'400

Chemische Richtwerte

SiO ₂	min. 70.0%
Na ₂ O	min. 12.0%
CaO	min. 8.0%
Sonstige	max. 6.5%
MgO	min. 2.0%
Al ₂ O ₃	min. 0.5%
Fe ₂ O ₃	max. 0.5%