

Bims

Produktbeschreibung

Zusatzinformation

Ursprungsland Deutschland

Chemische Richtwerte

SiO ₂	56.0 %
Al ₂ O ₃	22.0 %
K ₂ O Na ₂	12.0 %
Glühverlust	3.5 %
Fe ₂ O ₃	3.0 %
CaO	2.0 %
MgO	1.0 %
TiO ₂	0.5 %