



Grenaille d'acier angulaire 53 - 57 HRC

Description du produit

Informations complémentaires

Applications principales	La grenaille d'acier à arêtes vives rend les surfaces rugueuses tout en les nettoyant. Il en résulte une excellente finition.
Usin 	La grenaille d'acier à arêtes vives est employée pour le sablage avec des machines à air comprimé ou à injection
Lieu du dépôt	Neuendorf
Emballage	Sac en plastique de 25 kg

Données Techniques

Tamissage	SAE
Efficacité 	Dérouiller, Enlever, Nettoyer, Polir, Racler / Gratter, Rendre rugueux

Références Chimiques

C	min. 0.80 %
Mn	0.60 - 1.20 %
Si	min. 0.40 %
P	max. 0.05 %
S	max. 0.05 %