

Quarzsand A 0.06 - 0.30 mm

Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

Zusatzinformation

Körnung in mm	0.06 - 0.30
Kornform	Natürlich gerundet
Farbe	Weiss
Verpackung	Papier- oder Plastiksack à 25 kg
Lagerort	Zürich
Zustand	Feuergetrocknet

Technische Daten

Härte nach Mohs	7
Schüttgewicht in kg/m ³	1'350

Chemische Richtwerte

SiO ₂	98.80%
MgO	0.81%
TiO ₂	0.24%
Al ₂ O ₃	0.20%
Glühverlust	0.10%
K ₂ O	0.10%
Fe ₂ O ₃	0.10%
Na ₂ O	0.10%
CaO	0.01%