

Quarzsand A 0.30 - 0.90 mm

Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

Zusatzinformation

Preis pro	Sack
Körnung in mm	0.30 - 0.90
Kornform	Natürlich gerundet
Farbe	Grau
Verpackung	Papiersack à 25 kg
Lagerort	Bärschwil, Bern, Zürich
Zustand	Feuergetrocknet

Technische Daten

Härte nach Mohs	7
Schüttgewicht in kg/m ³	1'400
Spezifisches Gewicht in kg/m ³	2'650

Chemische Richtwerte

SiO ₂	97.7%
Al ₂ O ₃	1.12%
K ₂ O Na ₂	0.85%
Glühverlust	0.25%
TiO ₂	0.06%
CaO MgO	0.05%
Fe ₂ O TiO ₂	0.03%