

Quarzsand A 5.00 - 8.00 mm

Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

Zusatzinformation

Preis pro	Sack
Körnung in mm	5.00 -8.00
Kornform	Natürlich gerundet
Farbe	Grau
Verpackung	Papiersack à 25 kg
Lagerort	Bärschwil, Bern, Zürich
Zustand	Feuergetrocknet

Technische Daten

Härte nach Mohs	7
Schüttgewicht in kg/m ³	1'500
Spezifisches Gewicht in kg/m ³	2'650

Chemische Richtwerte

SiO ₂	97.60%
Al ₂ O ₃	1.30%
K ₂ O Na ₂	0.50%
Glühverlust	0.30%
TiO ₂	0.05%
Fe ₂ O ₃ TiO ₂	0.05%
CaO MgO	0.05%