

# Quarzsand beige 0.30 - 0.80 mm

## Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

## Zusatzinformation

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Körnung in mm | 0.30 - 0.80        |
| Kornform      | Natürlich gerundet |
| Farbe         | Beige              |
| Verpackung    | Papiersack à 25 kg |
| Lagerort      | Zürich             |
| Zustand       | Feuergetrocknet    |

## Technische Daten

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Härte nach Mohs                    | 7     |
| Schüttgewicht in kg/m <sup>3</sup> | 1'500 |

## Chemische Richtwerte

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| SiO <sub>2</sub>               | 95.68% |
| CaO                            | 1.74%  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.70%  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.25%  |
| K <sub>2</sub> O               | 0.08%  |
| Na <sub>2</sub> O              | 0.08%  |
| MgO                            | 0.075% |