

Quarzsandmischung 0.10 - 3.20 mm

Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

Zusatzinformation

Preis pro	Sack
Körnung in mm	0.10 - 3.20
Kornform	Natürlich gerundet
Farbe	Grau
Verpackung	Plastiksack à 25 kg
Lagerort	Bärschwil, Bern
Zustand	Feuergetrocknet

Technische Daten

Härte nach Mohs	7
Schüttgewicht in kg/m³	1'500
Spezifisches Gewicht in kg/m³	2'650

Chemische Richtwerte

SiO ₂	96.30%
Al ₂ O ₃	1.90%
K ₂ O Na ₂	1.41%
Glühverlust	0.30%
CaO MgO	0.05%
Fe ₂ O ₃	0.04%
TiO ₂	0..08%