



cBudget Alox©

Produktbeschreibung

Alox (Aluminiumoxyd) wird durch reduzierende Schmelze aus Bauxiten im elektrischen Lichtbogenofen (bei 2'000°C) nach dem Blockverfahren hergestellt. Danach wird die verarbeitete Masse gebrochen und ausgesiebt.

Zusatzinformation

Verpackung Papiersack à 25 kg

Technische Daten

Härte nach Mohs 9

Chemische Richtwerte

Al ₂ O ₃	63.67 %
SiO ₂	19.78 %
Fe ₂ O ₃	8.30 %
TiO ₂	2.68 %