Carlo Bernasconi AG

Produktdatenblatt

Bims

Zusatzinformation

Ursprungsland: Deutschland

Technische Daten

Korngrössen:
0,0 – 0,04 mm
0,0 – 0,09 mm
0,5 – 1,00 mm
0,3 – 1,50 mm
1,5 – 2,50 mm
2,5 – 3,50 mm
3,0 – 5,00 mm
4,0 – 6,00 mm
5,0 – 10,00 mm

Chemische Richtwerte

SiO_2	56.0 %
Al_2O_3	22.0 %
Fe_2O_3	3.0 %
TiO_2	0.5 %
MgO	1.0 %
CaO	2.0 %
$K_2O + Na_2$	12.0 %

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.