



Carlo Bernasconi SA

# Pierre ponce

---

## Description du produit

---

---

## Informations complémentaires

---

Pays d'origine **Allemagne**

---

## Références Chimiques

---

SiO <sub>2</sub>	56.0 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22.0 %
K <sub>2</sub> O Na <sub>2</sub>	12.0 %
Perte par calcination	3.5 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.0 %
CaO	2.0 %
MgO	1.0 %
TiO <sub>2</sub>	0.5 %