



# Sables de quartz A 0.06 - 0.3 mm

## Description du produit

Les sables et granulés de Quartz cristallisés et naturels sont soigneusement lavés et classés mécaniquement. C'est par un procédé moderne qu'ils sont séchés au four, tamisés et stockés dans les silos par granulométrie.

## Informations complémentaires

Granulométrie en m	0.06 - 0.30
Forme du grain	Naturellement arrondi
Couleur	Blanc
Emballage	Sac en papier ou en plastique de 25 kg
Lieu du dépôt	Zurich
Etat	Séché au four

## Données Techniques

Dureté selon Moh	7
Densité en vrac en kg/m <sup>3</sup>	1'350

## Références Chimiques

SiO <sub>2</sub>	98.80%
MgO	0.81%
TiO <sub>2</sub>	0.24%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.20%
Perte par calcination	0.10%
K <sub>2</sub> O	0.10%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.10%
Na <sub>2</sub> O	0.10%
CaO	0.01%